

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:

WONMUN et al.

Group Art Unit:

Application No.: New Application

Examiner:

Filed: November 27, 2001

Docket No.: AOK-0200

For: METHOD FOR PRODUCTION OF CYCLIC POLYSULFIDE COMPOUND
AND RUBBER COMPOSITION CONTAINING THE SAME



CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

November 27, 2001

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign application(s) filed in the following foreign country(ies) is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2000-374924 filed on December 8, 2000

Japanese Patent Application No. 2001-017579 filed on January 25, 2001

In support of this claim, certified copy(ies) of said original foreign application(s) is/are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these/this document(s).

Please charge any fee deficiency or credit any overpayment with respect to this paper to Deposit Account No. 18-0013.

Respectfully submitted,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Carl Schaukowitch".

Carl Schaukowitch
Registration No. 29,211

Rader, Fishman & Grauer PLLC
1233 20th Street, N.W.,
Suite 501
Washington, D.C. 20036
Tel: (202) 955-3750
Fax: (202) 955-3751
CS/hk

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年12月 8日

出 願 番 号
Application Number:

特願2000-374924

出 願 人
Applicant(s):


横浜ゴム株式会社

JCB21 U.S. PRO
09/993759
11/27/01

2001年10月26日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3094822

【書類名】 特許願

【整理番号】 1005017

【提出日】 平成12年12月 8日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 C08K 5/36
C08K 5/45
C08L 21/00

【発明の名称】 環状ポリスルフィド化合物の製造方法及びそれを含むゴム組成物

【請求項の数】 5

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 横浜ゴム株式会社 平塚製造所内
【氏名】 崔 源文

【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 横浜ゴム株式会社 平塚製造所内
【氏名】 石川 和憲

【特許出願人】
【識別番号】 000006714
【氏名又は名称】 横浜ゴム株式会社

【代理人】
【識別番号】 100077517
【弁理士】
【氏名又は名称】 石田 敬
【電話番号】 03-5470-1900

【選任した代理人】
【識別番号】 100092624
【弁理士】

【氏名又は名称】 鶴田 準一

【選任した代理人】

【識別番号】 100105706

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 浩二

【選任した代理人】

【識別番号】 100082898

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 雅也

【選任した代理人】

【識別番号】 100081330

【弁理士】

【氏名又は名称】 樋口 外治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 036135

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9801418

【プルーフの要否】 要


【書類名】 明細書

【発明の名称】 環状ポリスルフィド化合物の製造方法及びそれを含むゴム組成物

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 式： $X-R-X$ （式中、 X はそれぞれ独立にハロゲン原子を表し、 R は、置換又は非置換の $C_2 \sim C_{18}$ のアルキレン基又はオキシアルキレン基を含むアルキレン基を示す）のジハロゲン化合物と、式： M_2S_x （式中、 M はアルカリ金属であり、 x は 2～6 の整数である）のアルカリ金属の多硫化物とを、親水性及び親油性溶媒の非相溶混合溶媒中で 2 相系で反応させることを特徴とする式（I）：

【化 1】



（I）


（式中、 x は 2～6 の整数、 n は 1～15 の整数、 R は置換又は非置換の $C_2 \sim C_{10}$ のアルキレン基又はオキシアルキレン基を含むアルキレン基を示す）で表される環状ポリスルフィドの製造方法。

【請求項 2】 前記ジハロゲン化合物と前記アルカリ金属多硫化物との反応をジハロゲン化合物 100 重量部当り親水性及び親油性溶媒をそれぞれ 10～2000 重量部含む非相溶混合溶媒系で 50～120℃の温度で実施する請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 3】 請求項 1 の方法により製造された前記式（I）の化合物からなるゴム用加硫剤。

【請求項 4】 式（I）：

【化 2】



(1)

(式中、Rが $-(CH_2)_m-$ 、 $-CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2-$
又は $-CH_2CH_2OCH_2CH_2-$ (mは2～18の整数) であり、
xが2～6の整数であり、nが1～15の整数である)

で表される環状ポリスルフィド化合物からなるゴム用加硫剤。

【請求項5】 ジエン系ゴム100重量部に対して、請求項3又は4に記載
のゴム用加硫剤0.5～30重量部を配合して成るゴム組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は環状ポリスルフィド化合物及びその製法並びにそれから成るゴム用加
硫剤及びそれを含むゴム組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】


硫黄加硫による架橋ゴムはポリスルフィド結合を含むため、耐熱性と加硫もど
り性が劣る。これらの耐熱性と加硫もどり性の問題を改良するため、テトラスル
フィドポリマーや環状ポリスルフィドなどの加硫剤が有効であることが知られて
いる(山崎升ら:日本ゴム協会1981年研究発表会要旨集、P. 53, 2-1
7及び特開平10-120788号公報)。特に環状ポリスルフィドは架橋効率
の面から好まれるが、いままで報告されている環状ポリスルフィドの製造法はそ
の長い製造工程や高い原料が用いられるなどの問題により実用性に欠けている(特
開昭58-122944号公報)。

【0003】

特開昭58-122944号公報には以下のような環状ポリスルフィド化合物の製造方法が報告されている。

【0004】

【化3】



【0005】

この製造法によれば、高い原料であるジチオールとジチオールの保護基として高いクロロトリメチルシランを2当量反応させなければならず、クロロトリメチルシランと S-SiMe_3 基は水分により容易に加水分解されることから、その反応条件は湿気または水分を除くために、反応装置の乾燥などの処理が必要である。さらに、 S_3Cl_2 を別途合成しなければならず、更に収率が70%以下であるため生成物の精製などの問題がある。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的はジハロゲン化合物と金属の多硫化物からゴム加硫剤として有用な環状ポリスルフィド化合物を安価で簡便に製造することにある。

【0007】


【課題を解決するための手段】

本発明に従えば、式： X-R-X （式中、Xはそれぞれ独立にハロゲン原子を表し、Rは、置換又は非置換の $\text{C}_2 \sim \text{C}_{18}$ のアルキレン基又はオキシアリレン基を含むアルキレン基を示す）のジハロゲン化合物と、式： M_2S_x （式中、Mはアルカリ金属であり、xは2～6の整数である）のアルカリ金属の多硫化物とを

、親水性及び親油性溶媒の非相溶混合溶媒中で2相系で反応させることを特徴とする式 (I) : が提供される。

【0008】

【化4】



(I)

【0009】


(式中、xは2～6の整数、nは1～15の整数、Rは置換又は非置換の $C_2 \sim C_{18}$ のアルキレン基又はオキシアリキレン基を含むアルキレン基を示す)で表される環状ポリスルフィドの製造方法。

【0010】

本発明に従えば、また、前記式 (I) において、Rが

【0011】

【化5】



【0012】

$-CH_2CH_2OCH_2OCH_2CH_2-$ 又は $-CH_2CH_2OCH_2CH_2-$ であり、xが2～6の整数であり、nが1～15の整数である環状ポリスルフィドが提供される。

【0013】

本発明に従えば、更に、前記環状ポリスルフィドからなるゴム用加硫剤が提供される。

【0014】

本発明に従えば、更に、ジエン系ゴム 1 0 0 重量部に対して、前記のゴム用加硫剤 0. 5 ~ 3 0 重量部、好ましくは 0. 5 ~ 2 0 重量部を配合して成るゴム組成物が提供される。

【 0 0 1 5 】

【発明の実施の形態】


本発明に従えば、前記式 (I) の環状ポリスルフィドは、前述の如く、式：X - R - X (式中、X は、それぞれ独立に、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、好ましくは塩素、臭素のハロゲン原子を表し、R は、置換又は非置換の $C_2 \sim C_{18}$ のアルキレン基又はオキシアルキレン基を含むアルキレン基を示す) のジハロゲン化合物とアルカリ金属の多硫化物 M_2S_x (式中、M はアルカリ金属、例えばナトリウム、カリウム、リチウムなどであり、x は 2 ~ 6 の整数である) とを、親水性及び親油性溶媒の非相溶の混合溶媒中で 2 相系で反応させることによって製造される。

【 0 0 1 6 】

前記一般式 X - R - X 及び式 (I) の基 R としては、例えば、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレン、ヘキシレン、オクチレン、ノニレン、デシレン、1, 2 - プロピレンなどの直鎖又は分岐鎖のアルキレン基があげられ、これらのアルキレン基はフェニル基、ベンジル基などの置換基で置換されていてもよい。基 R としては更にオキシアルキレン基を含むアルキレン基、例えば基 $(CH_2CH_2O)_p$ 及び基 $(CH_2)_q$ (式中、p は 1 ~ 5 の整数であり、q は 0 ~ 2 の整数である) が任意に結合したオキシアルキレン基を含むアルキレン基とすることができる。好ましい基 R は

【 0 0 1 7 】

【化 6】



【0018】

$-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2-$ であり、特に x は平均として 3.0～5.0 が好ましく、3.5～4.5 がさらに好ましい。 n は好ましくは 1～10、より好ましくは 1～5 である。

【0019】

前記ハロゲン化合物と前記アルカリ金属多硫化物との反応は、好ましくはジハロゲン化合物 100 重量部当り親水性及び親油性溶媒をそれぞれ 10～2000 重量部、更に好ましくは 100～500 重量部の非相溶混合溶媒系で好ましくは 50～120℃、更に好ましくは 70～100℃ の温度で実施する。

【0020】

本発明に用いる親水性溶媒及び親油性溶媒については特に限定はなく、実際の反応系において非相溶で 2 相を形成する任意の溶媒を用いることができる。具体的には、例えば親水性溶媒としては、水その他、メタノール、エタノール等のアルコール類をあげることができ、これらは任意の混合物として使用することもできる。また親油性溶媒としては、トルエン、キシレン、ベンゼン等の芳香族炭化水素類、ペンタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素類、ジオキサン、ジブチルエーテル等のエーテル類、酢酸エチル等のエステル類などをあげることができ、これらは任意の混合物として使用することもできる。

【0021】

この反応において触媒は必要ではないが、場合によって触媒として 4 級アンモニウム塩、ホスホニウム塩、クラウンエーテルなどを用いることができる。例えば、 $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+\text{Cl}^-$, $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+\text{Br}^-$, $(\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{N}^+\text{Cl}^-$, $(\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{N}^+\text{Br}^-$, $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{N}^+(\text{CH}_3)_3\text{Br}^-$, $(\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{P}^+\text{Br}^-$, $\text{CH}_3\text{P}^+(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{I}^-$, $\text{C}_{16}\text{H}_{33}\text{P}^+(\text{C}_4\text{H}_9)_3\text{Br}^-$, 15-crown-5, 18-crown-6, Benzo-18-crown-6 等が挙げられる。

【0022】

本発明に従ったゴム組成物は、ジエン系ゴム 100 重量部に対して、前記式 (I) のゴム用加硫剤 0.5～30 重量部、好ましくは 0.5～20 重量部を配合する。本発明のゴム用加硫剤は従来の硫黄などの加硫剤と併用することができる

。本発明のゴム用加硫剤の配合量が少な過ぎると十分な加硫効果が得られず加硫ゴムの強度低下などが発生するので好ましくなく、逆に多過ぎると加硫ゴムが固くなるので好ましくない。

【0023】

本発明においてゴム組成物に配合するジエン系ゴムとしては、例えばタイヤ用原料ゴムとして使用することができる任意のジエン系ゴムを含み、かかる代表的なジエン系ゴムとしては、天然ゴム（NR）、ポリイソpreneゴム（IR）、各種ポリブタジエンゴム（BR）、各種スチレンーブタジエン共重合体ゴム（SBR）、エチレンープロピレンージエン三元共重合体ゴム（EPDM）などをあげることができる。これは単独又は任意のブレンドとして使用することができる。

【0024】

本発明に係るゴム組成物には、前記した必須成分に加えて、カーボンブラック、シリカなどの補強剤（フィラー）、加硫促進剤、各種オイル、老化防止剤、可塑性剤、シランカップリング剤などのタイヤ用、その他一般ゴム用に一般的に配合されている各種添加剤を配合することができ、かかる配合物は一般的な方法で混練して組成物とし、加硫するのに使用することができる。これらの添加剤の配合量も本発明の目的に反しない限り、従来の一般的な配合量とすることができる。

【0025】

【実施例】

以下、実施例によって本発明を更に説明するが、本発明の範囲をこれらの実施例に限定するものでないことは言うまでもない。

【0026】

実施例 1

1, 2-ビス（2-クロロエトキシ）エタン 28.1 g（0.15 mol）と 30%多硫化ソーダ（ Na_2S_4 ）水溶液 89.76 g（0.155 mol）を水 150 g 及びトルエン 100 g の非相溶系混合溶媒中にて 90℃で 5 時間反応させた。反応終了後、有機相を分離し、減圧下に 90℃で濃縮して、式（I）において、 $\text{R} = (\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{CH}_2)_2$ 、 x （平均）= 4 及び $n = 1 \sim 5$ の環状

ポリスルフィド(加硫剤1) 34.3 g (収率94%)を得た。得られた環状ポリスルフィドの数平均分子量は500であり、そのNMRのデータは以下の通りであった。

【0027】

$^1\text{H-NMR}$ (重クロロホルム) δ : 2.9~3.2 (4H, CH_2S_x), 3.7~4.0 (8H, CH_2O)。

【0028】

実施例2

30%多硫化ソーダ (Na_2S_4) 水溶液 89.76 g (0.155 mol)、エタノール 150 g 及びトルエン 100 g の混合液中に、1, 2-ビス(2-クロロエトキシ)エタン 28.1 g (0.15 mol) をトルエン 30 g に溶解した溶液を 90℃ で2時間滴下し、さらに3時間反応させた。反応終了後、有機相を分離し、減圧下 90℃ にて濃縮して、式(I)において、 $\text{R} = (\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{CH}_2)_2$ 、 x (平均) = 4 及び $n = 1 \sim 2$ の環状ポリスルフィド(加硫剤2) 35.0 g (収率96%)を得た。得られた環状ポリスルフィドの数平均分子量は300であり、そのNMRのデータは以下の通りであった。

【0029】

$^1\text{H-NMR}$ (重クロロホルム) δ : 2.9~3.2 (4H, CH_2S_x), 3.7~4.0 (8H, CH_2O)。

【0030】

実施例3

1, 6-ジクロロヘキサン 23.3 g (0.15 mol) と 30%多硫化ソーダ (Na_2S_4) 水溶液 89.76 g (0.155 mol) をエタノール 120 g 及びトルエン 100 g の混合溶媒中にて、90℃ で5時間反応させた。反応終了後、有機相を分離し、減圧下 90℃ で濃縮して、式(I)において、 $\text{R} = (\text{CH}_2)_6$ 、 x (平均) = 4 及び $n = 1 \sim 5$ の環状ポリスルフィド(加硫剤3) 31.2 g (収率98%)を得た。得られた環状ポリスルフィドの数平均分子量は500であり、そのNMRのデータは以下の通りであった。

【0031】

$^1\text{H-NMR}$ (重クロロホルム) δ : 1.4 ~ 1.9 (4H, CH_2S_x), 3.7 ~ 4.0 (8H, CH_2)。

【 0 0 3 2 】

実施例 4 ~ 6 及び比較例 1

本発明のゴム加硫剤の配合物性を評価するため以下の試験を行なった。

ゴムへの配合処方 (重量部) は表 I に示す通りである。

表 I

	比較例 1	実施例 4	実施例 5	実施例 6
ポリイソプレンゴム ^{*1}	100	100	100	100
カーボンブラック ^{*2}	50	50	50	50
酸化亜鉛	3	3	3	3
ステアリン酸	1	1	1	1
老化防止剤 ^{*3}	1	1	1	1
NS ^{*4}	0.8	0.8	0.8	0.8
硫黄 ^{*5}	1.5	0	0.75	0
加硫剤 1 ^{*6}	—	3	1.5	—
加硫剤 2 ^{*7}	—	—	—	3

【 0 0 3 3 】

* 1 : ニポール IR 2 2 0 0 (日本ゼオン製)

* 2 : シースト KH (東海カーボン製)

* 3 : SANTOFLEX 6 PPD (フレキシス製)

* 4 : (N-tert-ブチル-2-ベンゾチアゾリルスルフェンアミド)

* 5 : 不溶性硫黄 (アクゾ・カシマ製)

* 6 : 実施例 1 で製造した加硫剤

* 7 : 実施例 3 で製造した加硫剤

【 0 0 3 4 】

上記表 I に示す配合 (重量部) のゴム組成物を 8 インチのオープンロールで混合した後、160℃及び20分の加硫条件でゴムを加硫した。その結果を表IIに

示す。表IIの結果から明らかなように、比較例1のゴム組成物に比べ、本発明の実施例4～6のゴム組成物は、100℃×3日間の促進熱老化後も破断強度（TB）および破断伸び（EB）について良好な保持率を示し、熱安定性に優れていることが確認された。

【0035】

表II

	比較例 1	実施例 4	実施例 5	実施例 6
<u>熱老化前</u>				
100%モジュラス (MPa)	2.76	3.0	3.42	3.13
300%モジュラス (MPa)	12.72	13.68	14.85	13.69
T B	30.17	33.43	32.66	32.24
E B (%)	556.2	566.8	545.5	556.2
<u>熱老化後</u>				
100%モジュラス (MPa)	4.15	4.36	—	—
300%モジュラス (MPa)	17.2	17.49	—	—
T B	20.0	24.27	—	—
E B (%)	332.1	395.1	—	—

【0036】

実施例9：実施例4及び6のレオメータ（160℃、60分）

試験方法

100%及び300%モジュラス：J I S K 6 2 5 1（ダンベル状3号形）に準拠して測定した。

破断強度（TB）及び破断伸び（EB）：J I S K 6 2 5 1（ダンベル状3号形）に準拠して測定した。

【0037】

上で得られた比較例1（硫黄加硫）、実施例4（加硫剤1加硫）及び実施例6（加硫剤2加硫）のゴム組成物についてレオメータ（加硫試験機）を用いて160℃で60分間試験した。結果をトルクの時間変化曲線として図1に示した。図

1 の結果から本発明に係るゴム加硫剤を用いた実施例 4 及び 6 ではリバージョン（加硫戻り）が認められず、既存な加硫状態を示した。

【 0 0 3 8 】

【発明の効果】

本発明に従えば、以上説明した通り、ジハロゲン化合物とアルカリ金属多硫化物との反応を親水性及び親油性溶媒の非相溶系混合溶媒中で 2 相系で反応させることにより、環状ポリスルフィドを安価で簡便に製造することができる。また、本発明の環状ポリスルフィドはゴム用加硫剤として用いた場合に、通常の硫黄加硫系に比べ、リバージョンを起すことなく最適加硫状態を与え、また加硫ゴムの熱安定性を向上させることもできる。

【図面の簡単な説明】


【図 1】

比較例 1 並びに実施例 4 及び 6 のレオメータ（160℃×60分）の試験結果を示すグラフ図である。

【書類名】 図面

【図 1】

図 1




【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ゴム加硫剤として有用な環状ポリスルフィド化合物を安価で簡便に製造する。

【解決手段】 式： $X-R-X$ （式中、 X はそれぞれ独立にハロゲン原子を表し、 R は置換又は非置換の $C_2 \sim C_{18}$ のアルキレン基又はオキシアルキレン基を含むアルキレン基を示す）のジハロゲン化合物と、式： M_2S_x （式中、 M はアルカリ金属であり、 x は2～6の整数である）のアルカリ金属の多硫化物とを、親水性及び親油性溶媒の非相溶混合溶媒中で2相系で反応させることを特徴とする式（I）：

【化 1】



(I)

（式中、 x は2～6の整数、 n は1～15の整数、 R は置換又は非置換の $C_2 \sim C_{10}$ のアルキレン基又はオキシアルキレン基を含むアルキレン基を示す）

で表される環状ポリスルフィドの製造方法。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006714]

1. 変更年月日	1990年 8月 7日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区新橋5丁目36番11号
氏 名	横浜ゴム株式会社